



## Selon Norme NF EN 485-2

TÔLES EN ALUMINIUM EN AW-3005											
Etat	Epaisseur spécifiée (mm)		Rm (MPa)		Rp 0,2 (MPa)		A% mini		Rayon de pliage		Dureté HBS
	Supérieure à	Jusqu'à	Mini	Maxi	Mini	Maxi	A 50	A	180°	90°	
F	≥ 2,5	80,0	115								
O/H111	0,2	0,5	115	165	45		12		0e	0e	33
	0,5	1,5	115	165	45		14		0e	0e	33
	1,5	3,0	115	165	45		16		1,0e	0,5e	33
	3,0	6,0	115	165	45		19			1,0e	33
H12	0,2	0,5	145	195	125		3		1,5e	0e	46
	0,5	1,5	145	195	125		4		1,5e	0,5e	46
	1,5	3,0	145	195	125		4		2,0e	1,0e	46
	3,0	6,0	145	195	125		5			1,5e	46
H14	0,2	0,5	170	215	150		1		2,5e	0,5e	54
	0,5	1,5	170	215	150		2		2,5e	1,0e	54
	1,5	3,0	170	215	150		2			1,5e	54
	3,0	6,0	170	215	150		3			2,0e	54
H16	0,2	0,5	195	240	175		1			1,0e	61
	0,5	1,5	195	240	175		2			1,5e	61
	1,5	4,0	195	240	17		2			2,5e	61
H18	0,2	0,5	220		200		1			1,5e	69
	0,5	1,5	220		200		2			2,5e	69
	1,5	3,0	220		200		2				69
H19	0,2	0,5	235		210		1				73
	0,5	1,5	235		210		1				73
H22	0,2	0,5	145	195	110		5		1,0e	0e	45
	0,5	1,5	145	195	110		5		1,0e	0,5e	45
	1,5	3,0	145	195	110		6		1,5e	1,0e	45
	3,0	6,0	145	195	110		7			1,5e	45
H24	0,2	0,5	170	215	130		4		1,5e	0,5e	52
	0,5	1,5	170	215	130		4		1,5e	1,0e	52
	1,5	3,0	170	215	130		4			1,5e	52
H26	0,2	0,5	195	240	160		3			1,0e	60
	0,5	1,5	195	240	160		3			1,5e	60
	1,5	3,0	195	240	160		3			2,5e	60
H28	0,2	0,5	220		190		2			1,5e	68
	0,5	1,5	220		190		2			2,5e	68
	1,5	3,0	220		190		3				68