

TÔLES EN ALLIAGE EN AW-5086												
Etat	Epaisseur spécifiée (mm)		Rm (MPa)		Rp0,2 (MPa)		A % mini		Rayon de pliage		Dureté HBS	
	supérieure à	jusqu'à	mini	maxi	mini	maxi	A 50	A	180°	90°		
F	≥ 2,5	150,0	240									
O/H111	0,2 0,5 1,5 3,0 6,0 12,5	0,5 1,5 3,0 6,0 12,5 150,0	240 240 240 240 240 240	310 310 310 310 310 310	100 100 100 100 100 100		11 12 13 15 17		16	1,0 e 1,0 e 1,0 e 1,5 e	0,5 e 1,0 e 1,0 e 1,5 e 2,5 e	65 65 65 65 65 65
H112	≥ 6,0 12,5 40,0	12,5 40,0 80,0	250 240 240		125 105 100		8	9 12				69 65 65
H116 (1)	≥ 1,5 3,0 6,0 12,5	3,0 6,0 12,5 50,0	275 275 275 275		195 195 195 195		8 9 10		9	2,0 e	2,0 e 2,5 e 3,5 e	81 81 81 81
H12	0,2 0,5 1,5 3,0 6,0 12,5	0,5 1,5 3,0 6,0 12,5 40,0	275 275 275 275 275 275	335 335 335 335 335 335	200 200 200 200 200 200		3 4 5 6 7		6			81 81 81 81 81 81
H14	0,2 0,5 1,5 3,0 6,0 12,5	0,5 1,5 3,0 6,0 12,5 25,0	300 300 300 300 300 300	360 360 360 360 360 360	240 240 240 240 240 240		2 3 3 3 4		4			90 90 90 90 90 90
H16	0,2 0,5 1,5 3,0	0,5 1,5 3,0 4,0	325 325 325 325	385 385 385 385	270 270 270 270		1 2 2 2					98 98 98 98
H18	0,2 0,5 1,5	0,5 1,5 3,0	345 345 345		290 290 290		1 1 1					104 104 104
H22/H32	0,2 0,5 1,5 3,0 6,0 12,5	0,50 1,5 3,0 6,0 12,5 40,0	275 275 275 275 275 275	335 335 335 335 335 335	185 185 185 185 185 185		5 6 7 8 10		9	2,0 e 2,0 e 2,0 e	0,5 e 1,5 e 2,0 e 2,5 e 3,5 e	80 80 80 80 80 80
H24/H34	0,2 0,5 1,5 3,0 6,0 12,5	0,5 1,5 3,0 6,0 12,5 25,0	300 300 300 300 300 300	360 360 360 360 360 360	220 220 220 220 220 220		4 5 6 7 8		7	2,5 e 2,5 e 2,5 e	1,0 e 2,0 e 2,5 e 3,5 e 4,5 e	88 88 88 88 88 88
H26/H36	0,2 0,5 1,5 3,0	0,5 1,5 3,0 4,0	325 325 325 325	385 385 385 385	250 250 250 250		2 3 3 3					96 96 96 96