

TÔLES EN ALLIAGE EN AW-5754												
Etat	Epaisseur spécifiée (mm)		Rm (MPa)		Rp0,2 (MPa)		A % mini		Rayon de pliage		Dureté HBS	
	supérieure à	jusqu'à	mini	maxi	mini	maxi	A 50	A	180°	90°		
F	≥ 2,5	100,0	190									
O/H111	0,2 0,5 1,5 3,0 6,0 12,5	0,5 1,5 3,0 6,0 12,5 100,0	190 190 190 190 190 190	240 240 240 240 240 240	80 80 80 80 80 80		12 14 16 18 18			0,5 e 0,5 e 1,0 e 1,0 e	0 e 0,5 e 1,0 e 1,0 e 2,0 e	52 52 52 52 52 52
H112	≥ 6,0 12,5 25,0 40,0	12,5 25,0 40,0 80,0	210 200 190 190		140 120 80 80		12					62 58 52 52
H12	0,2 0,5 1,5 3,0 6,0 12,5	0,5 1,5 3,0 6,0 12,5 40,0	220 220 220 220 220 220	270 270 270 270 270 270	170 170 170 170 170 170		4 5 6 7 9					66 66 66 66 66 66
H14	0,2 0,5 1,5 3,0 6,0 12,5	0,5 1,5 3,0 6,0 12,5 25,0	240 240 240 240 240 240	280 280 280 280 280 280	190 190 190 190 190 190		3 3 4 4 5					72 72 72 72 72 72
H16	0,2 0,5 1,5 3,0	0,5 1,5 3,0 6,0	265 265 265 265	305 305 305 305	220 220 220 220		2 3 3 3					80 80 80 80
H18	0,2 0,5 1,5	0,5 1,5 3,0	290 290 290		250 250 250		1 2 2					88 88 88
H22/H32	0,2 0,5 1,5 3,0 6,0 12,5	0,5 1,5 3,0 6,0 12,5 40,0	220 220 220 220 220 220	270 270 270 270 270 270	130 130 130 130 130 130		7 8 10 11 10			1,5 e 1,5 e 2,0 e	0,5 e 1,0 e 1,5 e 1,5 e 2,5 e	63 63 63 63 63 63
H24/H34	0,2 0,5 1,5 3,0 6,0 12,5	0,5 1,5 3,0 6,0 12,5 25,0	240 240 240 240 240 240	280 280 280 280 280 280	160 160 160 160 160 160		6 6 7 8 10			2,5 e 2,5 e 2,5 e	1,0 e 1,5 e 2,0 e 2,5 e 3,0 e	70 70 70 70 70 70
H26/H36	0,2 0,5 1,5 3,0	0,5 1,5 3,0 6,0	265 265 265 265	305 305 305 305	190 190 190 190		4 4 5 6				1,5 e 2,0 e 3,0 e 3,5 e	78 78 78 78
H28/H38	0,2 0,5 1,5	0,5 1,5 3,0	290 290 290		230 230 230		3 3 4					87 87 87